



ACO-HS



Holzschutzlasur für aussen und innen

ACO-HS ist eine maximal tief eindringende Holzveredelung. Stark UV hemmend und hoher Langzeit-Holzschutz. ACO-HS lässt das Holz atmen, ist aber trotzdem wasserabweisend und macht das Holz wetter- und lichtbeständig.

| | | |
|--|---|--|
| Lieferform: | Farbton: | In 11 Farbtönen und farblos |
| | Glanzgrad: | Leicht seidenglänzend |
| | Bindemittel: | Langölkalkydharz |
| | Konsistenz: | Streichfertig |
| | Gebinde: | 5 l, 20 l, Einweg-Blechgebinde |
| Lagerbeständigkeit: | Im Originalgebinde mindestens 12 Monate. | |
| Spez. Gewicht: | 0.88 | |
| Empfohlener Aufbau für aussen: | 1. 1 x ACO-HS farblos 2. 1 x ACO-HS pigmentiert 3. 1 x ACO-HS pigmentiert An Wetterseiten muss immer ein zusätzlicher Anstrich gemacht werden. Für farblose Aussenanstriche empfehlen wir Ihnen, für den 2. und 3. Anstrich unser ACO-HS farblos mit 20 % ACO-HS Eiche zu mischen. Aussenschlussanstrich nie ACO-HS farblos (unpigmentiert) verwenden. | |
| Empfohlener Aufbau für innen: | 1 x ACO-HS pigmentiert oder farblos | |
| Anstricherneuerung: | Staub, Abwitterungsrückstände und Schmutz entfernen. Danach laut unseren Aufbau-Empfehlungen weiterarbeiten. Ein vorheriges Schleifen ist nicht notwendig. Alte Klarlack-Anstriche müssen total entfernt werden. | |
| Ausgiebigkeit: | Auf neues gehobeltes Holz 0,150 l – 0,230 l / m ² Auf altes, resp. raues Holz 0,230 l – 0,340 l / m ² bei 2maligem Anstrich | |
| Mind. Verarbeitungstemperatur: | Nicht verarbeiten bei Regen und Nebel sowie unter + 3° C | |
| Untergrund: | Altes und neues sowie gehobeltes oder raues Holz; Der Untergrund muss sauber, staubfrei und trocken sein. Feuchtigkeit höchstens 15 %. Tropische Hölzer notfalls mit Nitroverdüner waschen. | |
| Verarbeitungsweise: | Streichen, Tauchen, Spritzen | |
| Verdünnung: | Streichen: | unverdünnt |
| | Spritzen: | unverdünnt |
| | Tauchen: | ca. 10 % Terpentinersatz |
| Trockenzeit: | Bei 20° C. und 55 % rel. Luftfeuchtigkeit: 1. Anstrich mind. 24 Stunden, da er tief ins Holz eindringt. Jeder weitere Anstrich ca. 8 Stunden. | |
| Streichbarkeit und Verlauf: | Sehr gut | |
| Abtönen: | Alle Farbtöne sind untereinander mischbar | |
| Vorkehrungen und Verhütungen: | Bei Lagerung und Verarbeitung sind die üblichen Vorsichtsmassnahmen wie bei anderen brennbaren Anstrichmittel zu beachten. | |
| VEVA-Code: | 08 01 11 | Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten |
| Reinigung der Geräte und Kleider: | Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder KH-Verdüner. | |



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.