



Latexfarbe für aussen

Lieferform:	Farbton: Weiss
	Konsistenz: Paste
	Glanzgrad: Seidenglanz
	Bindemittel: Reinacrylat
	Gebinde: 16 kg, Einweg-Kunststoffgebinde
	Pigment: Titandioxyd
Lagerbeständigkeit:	Bei kühler und frostfreier Lagerung mind. 6 Monate.
Spez. Gewicht:	1.34
Festkörpergehalt:	54 %
Ausgiebigkeit:	120 – 170 g / m ² pro Anstrich, je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrunds.
Streichbarkeit:	Angenehme, weiche Verarbeitung, dank dem tiefen spez. Gewicht.
Untergrund:	Es ist zu beachten, dass der Untergrund sauber, trocken, genügend erhärtet und gut haftend sein muss. Sandende und nicht feste Untergründe sind mit HP-Tiefgrund (Wasserbasis) oder mit Pers-AWO Tiefgrund (Lösemittelbasis) zu grundieren,
Abtönen:	mit max. 5 % Pintasol
Min. Verarbeitungstemperatur:	+ 6° C
Reinigung der Geräte und Kleider:	Mit Wasser; angetrocknete Farbe kann nur mit Universalverdünner gelöst werden.
Anstricherneuerung:	Den alten Anstrich reinigen (entfetten), danach können gut haftende Altanstriche direkt überstrichen werden.
Umweltmassnahmen:	Eingetrocknete Awoflex aussen Latexfarbe kann über die KVA entsorgt werden. Die Reinigung der Arbeitsgeräte muss in einem geschlossenen Wasserkreis erfolgen, damit die ARA nicht zusätzlich belastet wird.

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten!

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel und Dämpfe nicht einatmen. Bei verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich. Sicherheitsdatenblatt und technisches Merkblatt beachten.

VEVA-Code: 08 01 12



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.