

Everest Glanz weiss oder bunt ist ein hervorragender Aussen- und Innenlack, mit einer grossen Ausgiebigkeit und einer sehr guten Deckkraft. Everest Glanz gibt einen einwandfreien hochglänzenden Film, der durch gute Oberflächenhärte und Elastizität ausgezeichnet ist.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Einsatz:</b>                          | Aussen- und Innenschlussanstriche; glänzender Email für beste wetterbeständige und hochelastische Deckanstriche auf Holz, Metall und Mauerwerk mit entsprechender Vorbehandlung. |   |
| <b>Lieferform:</b>                       | <b>Farbton:</b>  | Weiss oder bunt   |
|  | <b>Konsistenz:</b>   | Streichfertig   |
|  | <b>Glanzgrad:</b>  | Hochglänzend  |
|  | <b>Bindemittel:</b>  | Langöliges Alkydharz  |
|  | <b>Pigment:</b>  | Titandioxyd Rutil; wetter und lichtbeständige Buntpigmente  |
|  | <b>Sikkativiert:</b>   | Ja  |
|  | <b>Gebinde:</b>  | 1 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, Einweg-Weissblechgebinde; je nach Farbton   |
| <b>Lagerbeständigkeit:</b>               | Im Originalgebinde mindestens 12 Monate, frostbeständig.   |   |
| <b>Spez. Gewicht:</b>                    | 1.1 – 1.28, je nach Farbton  |   |
| <b>Festkörpergehalt:</b>                 | 70 – 75 %, je nach Farbton   |   |
| <b>Ausgiebigkeit:</b>                    | Schichtdickenausgiebigkeit 100 g / m <sup>2</sup> 50 my  |   |
| <b>Untergrund:</b>                       | Neuanstrich: grundiert, vorlackiert und geschliffenes Holz<br>Renovation: vorlackiert und geschliffene Flächen.  |   |
| <b>Verdünnung:</b>                       | Streichen:   | 1 – 2 % wenn nötig  |
|  | Spritzen:  | 10 – 15 % Universal-  |
|  | Rollen:  | 1 – 2 % verdünner   |
|  | Verdünnungsmittel:   | Terpentinersatz   |
| <b>Verlauf:</b>                          | Streichen:   | sehr gut / Spritzen: sehr gut (Heiss und Airless-<br>Rollen: gut / Trockenfilmdicke 40 – 60 my Spritzverfahren) |
| <b>Trockenzeit:</b>                      | Staubtrocken:  | 3 Stunden   |
|  | Klebfrei:  | 5 Stunden   |
|  | Griffest:  | 10 Stunden  |
|  | Durchtrocknet:   | 23 Stunden  |
| <b>Streichbarkeit:</b>                   | Sehr gut   |   |
| <b>Empfohlener Aufbau:</b>               | Untergrund:  | unbehandeltes Holz  |
|  | 1. Anstrich:   | Grufa spez. oder Everest Ventigrund   |
|  | 2. Anstrich:   | Everest Ventigrund  |
|  | 3. Anstrich:   | Everest Glanz   |
|  | Metall und Mauerwerk benötigen eine spezielle Vorbehandlung.   |   |
| <b>Reinigung der Geräte und Kleider:</b> | Terpentinersatz, Universalverdünner  |   |

Everest Glanz ist lichtecht, der Schmutz lässt sich sehr gut abwaschen, ist wasser- sowie wetterbeständig.

**Vormerkung:** *Wo nichts weiteres vermerkt ist, entspricht das Produkt den allgemein bekannten Eigenschaften seiner Kategorie! Bei der Lagerung und Verarbeitung sind die üblichen Vorsichtsmassnahmen wie bei anderen brennbaren Anstrichmitteln zu beachten.*

*Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel / Dämpfe nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen.*

**VEVA-Code:** 08 01 11 **Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten**



*Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.*