

Everest Venti-3 kann durch Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen und Fluten appliziert werden. Er gibt einen gut füllenden und deckenden Anstrich der feuchtigkeitsregulierend ist, d.h. die noch vorhandene Feuchtigkeit im Holz kann durch das Everest Venti-3-Anstrichsystem diffundieren.

Lieferform:	Farbton:	Weiss und 8 Volltonfarben
	Konsistenz:	streichfertig
	Glanzgrad:	schwacher Seidenglanz
	Bindemittel:	Alkydharz
	Weisspigment:	Titandioxyd Rutil und aktive Füllstoffe organische und anorganische Buntpigmente
	Sikkativiert:	ja
	Gebinde:	8 kg, 20 kg, 80 kg, Einweg-Blecheimer
Lagerbeständigkeit:	Im Originalgebinde mindestens 12 Monate, frostbeständig	
Spez. Gewicht:	1.4 weiss; 1.4 – 1.5 je nach Farbton	
Festkörpergehalt:	70 - 75 % je nach Farbton	
Ausgiebigkeit:	Deckausgiebigkeit: 110 gr / m ² = Trockenfilmdicke: 50 my	
Untergrund:	Holz, korrosionsgeschützte Metallflächen, alte KH- oder Ölfarb-Anstriche	
Verdünnung:	Mit Terpentinersatz (TE) oder Universalverdünner (UV)	

	als Grundierung		als Vorlack		als Decklack
streichen:	10 %	TE	0 – 5 %	TE	unverdünnt
spritzen:	15 %	TE	10 %	UV	5 % UV
rollen:	10 %	TE	0 – 5 %	TE	unverdünnt
tauchen:	20 – 30 % TE				
fluten:	10 %	UV	10%	UV	10 % UV

Verlauf: streichen: sehr gut / spritzen: sehr gut
rollen: gut / tauchen und fluten: sehr gut

Trockenzeit: Staubtrocken: 3 Stunden
Klebfrei: 4 ½ Stunden
Druckfest: 6 Stunden
Durchtrocknet: 11 Stunden
Nachbearbeitung nach ca. 24 Stunden

Abtönen: mit Everest Venti-3 bunt oder bis max. 5% mit Pintasol

Schutzmassnahmen: Bei der Lagerung und Verarbeitung sind die üblichen Vorsichtsmassnahmen, wie bei anderen brennbaren Anstrichmitteln zu beachten. Unerreichbar für Kinderhände aufbewahren

Reinigung der Geräte und Kleider: Terpentinersatz, Universalverdünner

Everest Venti-3 ist leicht streichbar, lichtecht, wasser- sowie wetterbeständig und wirkt feuchtigkeitsregulierend!

Sicherheitstechnische Angaben: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel / Dämpfe nicht einatmen. Bei verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen.

VEVA-Code: 08 01 11 **Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten**



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.